




Especificaciones Técnicas. **Promar Traffic (IPT).**

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO	
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	USOS RECOMENDADOS
 <p>PINTURA PARA TRAFICO de SHERWIN WILLIAMS está formulada con resinas Alquílicas de alta calidad y plastificantes especiales que le confieren máxima durabilidad y resistencia a la fricción. Es una pintura de secado rápido que ofrece excelente visibilidad a las demarcaciones y/o señales hechas con ella. Disponible en tres colores básicos que son: blanco, negro y amarillo; los cuales están de acuerdo al Comité de Vías Públicas de los Estados Unidos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asfaltos (curados) • Superficies de hierro • Parqueaderos • Acero • Concreto • Edificaciones industriales • Carreteras • Cubiertas de barcos • Campos deportivos • Escaleras-Pasarelas • Demarcaciones especiales
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	
<p>Color: Blanco, Amarillo, Negro y Tangarina Acabado: Mate Rendimiento Teórico: Hasta 14 m²/ gl. (7 mils secos). Sin considerar pérdidas de aplicación del producto y dependiendo de la forma y porosidad de la superficie. Vida útil en stock: 12 meses Sólidos por Peso: 73 % +/- 2 (según sea color). Sólidos en Volumen: 52 % +/- 2 (según sea color). Espesor Recomendado: 7.5 mils secos (para pintura no reflectiva) y 10 mils secos (para pintura reflectiva). Prueba de Abrasión Húmeda a 7 días de Curado. Punto Inicial: 1056 ciclos aprox. Punto Final: 1216 ciclos aprox. Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	<p>TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de Humedad Relativa).</p> <p>Tacto: 5 – 10 min. Libre de Huellas: 15 – 20 min. Repinte: 30 min. Reducción: 12% con Solvente Plus. Limpieza: Solvente Plus.</p>
FUNCIONABILIDAD	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.
<ul style="list-style-type: none"> • Rápido secado. • Alta visibilidad. • Puede hacerse reflectiva (adicionando micro esferas de vidrio). 	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie a pintar debe estar seca y libre de polvo, grasas, aceites y pinturas viejas en mala condición. • La contaminación química debe removerse lavándose con agua u otros materiales dependiendo de su concentración y tipo.

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).



**Especificaciones Técnicas.
Promar Traffic (IPT).**

BOLETIN DE APLICACIÓN	
APLICACIÓN.	CONDICIONES DE APLICACIÓN.
<p>No pinte cuando la superficie está húmeda. La superficie debe estar completamente curada. Esta pintura se puede hacer reflectiva agregándole Perlas de Vidrio, cuando la capa de pintura está húmeda.</p> <p>No se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente esté por encima de 45°C ni por debajo de 8°C.</p> <p>El usuario debe pedir asistencia Técnica del producto suministrado para que se ajuste a las necesidades que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sean necesarios (asfalto, cemento/hormigón).</p>	<p>Temperatura..... Aire, superficie, material) por lo menos 3°C por encima del punto de rocío.</p> <p>Humedad Relativa..... 85% máximo</p>
PRECAUCIONES	ADVERTENCIA
<p>No aplique sobre juguetes, muebles u otros artículos, superficies interiores de habitaciones que pueden ser ocupadas por niños. No aplicar sobre superficies exteriores de viviendas, como marcos de ventanas, pasamanos a los cuales tienen acceso los niños.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El contenido es inflamable, mantenga alejado del calor, chispa o llama abierta. • Durante su uso mantenga el área ventilada hasta que los vapores se hayan disipado. • MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).