




Especificaciones Técnicas. Rex Par Barniz (IRB).

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO																									
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.																								
 <p>Es un producto formulado con resinas alquídicas larga en aceites secantes. Resistente a la humedad, que le imparte propiedades de resistencia al agua dulce y salada, gran dureza y elasticidad a la contracción y expansión de la madera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La madera debe estar seca, lijada y libre de polvo, grasas, aceites y pinturas o barnices viejos en mala condición. Reducir la primera mano un 15% y aplicar sobre la madera. Lije suavemente entre manos Acabado recomendado: el mismo, después de 24 horas. Resistencia al calor: 70°C 																								
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Color</td> <td>Ambar Transparente.</td> </tr> <tr> <td>Acabado</td> <td>Brillante</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por volumen</td> <td>40 % +/- 1 (según sea color).</td> </tr> <tr> <td>Rendimiento Teórico</td> <td>Hasta 42 m² / gl (1.5 mils).</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sin considerar pérdidas de aplicación del producto y dependiendo de la forma y porosidad de la superficie.</td> </tr> <tr> <td>Vida útil en stock</td> <td>12 meses</td> </tr> <tr> <td>Sólidos por Peso</td> <td>48% +/- 1 (según sea color).</td> </tr> <tr> <td>Tipo de Vehículo</td> <td>Resinas Alquídicas modificada en aceites secantes.</td> </tr> </table> <p>Condiciones de almacenamiento Entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado. El envase debe permanecer cerrado.</p>	Color	Ambar Transparente.	Acabado	Brillante	Sólidos por volumen	40 % +/- 1 (según sea color).	Rendimiento Teórico	Hasta 42 m ² / gl (1.5 mils).	Sin considerar pérdidas de aplicación del producto y dependiendo de la forma y porosidad de la superficie.		Vida útil en stock	12 meses	Sólidos por Peso	48% +/- 1 (según sea color).	Tipo de Vehículo	Resinas Alquídicas modificada en aceites secantes.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de H.R)</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Tacto</td> <td>2 - 3 Horas</td> </tr> <tr> <td>Completo</td> <td>5 - 6 Horas.</td> </tr> <tr> <td>Repinte</td> <td>8 Horas.</td> </tr> </table>	TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de H.R)		Tacto	2 - 3 Horas	Completo	5 - 6 Horas.	Repinte	8 Horas.
Color	Ambar Transparente.																								
Acabado	Brillante																								
Sólidos por volumen	40 % +/- 1 (según sea color).																								
Rendimiento Teórico	Hasta 42 m ² / gl (1.5 mils).																								
Sin considerar pérdidas de aplicación del producto y dependiendo de la forma y porosidad de la superficie.																									
Vida útil en stock	12 meses																								
Sólidos por Peso	48% +/- 1 (según sea color).																								
Tipo de Vehículo	Resinas Alquídicas modificada en aceites secantes.																								
TIEMPO DE SECADO (25°C y 50% de H.R)																									
Tacto	2 - 3 Horas																								
Completo	5 - 6 Horas.																								
Repinte	8 Horas.																								
ADVERTENCIA.																									
<p>Los componentes de este producto son inflamables, por lo que debe cuidar que no existan riesgos de inflamación en un radio de por lo menos 20 metros. Manténgalo fuera del calor, chispas o llama abierta. Durante su uso mantenga el área ventilada hasta que los vapores se hayan disipado.</p> <p>MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p>																									

En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

*Fabricado en Ecuador por:
Fábrica Nacional de Pinturas FANAPISA S.A., bajo licencia de
THE SHERWIN - WILLIAMS COMPANY, Cleveland, Ohio, EE.UU., propietaria de la(s) marca(s) registrada(s).